



## КОЛЛЕКЦИЯ | ИСКУССТВО И РЕМЕСЛО ЦВЕТ | ЖЕНЕВА

Порода | Дуб  
Сорт | Черектер  
Конструкция | Трехслойная паркетная доска T&G  
Размер | 19,05/4 x 190 x 600...2100 мм  
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

### КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

| ПАРАМЕТРЫ :    |                   |           | УПАКОВКА :         |                      |                                |
|----------------|-------------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |                   |           | В КОРОБКЕ          | В ПОДДОНЕ            |                                |
| Толщина        | 19,05 мм          |           | Количество         | 1,86 м <sup>2</sup>  | 40 кор. (74,4 м <sup>2</sup> ) |
| Ширина         | 190 мм            |           | Вес                | 23 кг                | 950 кг                         |
| Длина          | 600 ...2100 мм    | В x Ш x Д | 95 x 225 x 2150 мм | 1120 x 905 x 2160 мм |                                |
| Ср. длина      | 1,22 м            |           |                    |                      |                                |
| Микрофаска     | 0,5 мм            |           |                    |                      |                                |
| Тип соединения | паз-гребень (T&G) |           |                    |                      |                                |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :           | ЗНАЧЕНИЯ :               | СТАНДАРТ : |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм                 | EN 13489   |
| Отклонения по ширине              | ± 0,2 мм                 | ГОСТ 862.3 |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 % от ширины        | СТБ 2121   |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,2 % от ширины планки |            |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины         | EN 13489   |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,5 % от длины         |            |

| СВОЙСТВА :                          | ДАнные :                   | СТАНДАРТ : |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                     |            |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1                         |            |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                | EN 14342   |
| Теплопроницаемость                  | 0,118 м <sup>2</sup> ·К/Вт |            |
| Теплопроводность                    | 0,161 Вт/(м·К)             |            |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная                |            |

### УСТАНОВКА :



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.  
Может применяться для устройства теплых полов.



### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :

— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

### ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ :                    |   |
|-------------------------------|---|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Матовый, 2-7 GU/60°                           |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ : | ДАнные :                  | СТАНДАРТ : |
|---------------------------|---------------------------|------------|
| Износостойкость           | Не нормируется            | EN 438-2   |
| Сопrotивление царапанию   | Не нормируется            | EN 438     |
| Сопrotивление скольжению  | 50 (SRV dry)              | EN 15676   |
| Химстойкость              | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442   |
| Ремонтпригодность         | Средняя                   |            |

### УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

### СОРТ : ЧЕРЕКТЕР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |   | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |                                     |
|--------------------|---|--------------------|-------------------------------------|
| Заболонь           | Не ограничивается                             | Прорость           | Не ограничивается, отставрированная |
| Вариация цвета     | Не ограничивается                             | Сердцевина         | Допускается                         |
| Сучки              | Не ограничиваются, отставрированные           | Наклон волокон     | Допускается                         |
| Трещины            | Допускаются шириной до 3 мм, отставрированные | Сердцевинные лучи  | Допускаются                         |